

構造・複合材技術に関する研究

報告書番号：R17JA1601

利用分野：航空技術

URL：<https://www.jss.jaxa.jp/ar/j2017/4244/>

● 責任者

岩堀豊 航空技術部門構造・複合材技術研究ユニット

● 問い合わせ先

吉村彰記 yoshimura.akinori@jaxa.jp

● メンバ

吉村彰記,樋口諒,蝦名諒哉

● 事業概要

複合材料とは、異なる特性の材料を複合して1つの材料として使用しているもので、炭素繊維やSiC(炭化ケイ素)繊維などを用いて繊維強化した材料として使用することで、従来の金属材料に比べ、軽量で高強度な構造を創出することが可能となり、航空機や宇宙機器の高性能化に貢献できる。本事業では、複合材料の弱点克服や破壊メカニズム等、未知の部分を解明し、材料の性能向上や設計技術への応用を目指した研究を行っている。

<http://www.aero.jaxa.jp/research/basic/structure-composite/>

● JSS2 利用の理由

CFRP の安全性を証明するために、衝撃試験の数値解析を実施した。詳細な損傷解析を行うためには CFRP を一層ごとにモデル化する必要があるが、このためには非常に多くの自由度を必要とする。このため、JSS2 スーパーコンピュータを使用して、このような高コストな計算を実行することとした。

● 今年度の成果

JAXA が開発した損傷シミュレーション手法である、ECDM(Enhanced Continuum Damage Mechanics)モデルを CFRP の低速衝撃試験のシミュレーションに用いた。低速衝撃試験は ASTM D7136 規格に基づいて実施され、損傷を非破壊検査にて定量化した。本年度は ECDM モデルに更に改良を加えるとともに、異なる CFRP 基材、積層構成、境界条件における解析を実施した。

シミュレーションは ABAQUS/Explicit 2016 を用いて JSS2 上で実行された。CFRP は一層一要素の連続体シェル要素を用いてモデル化され、ECDM モデルは ABAQUS のユーザサブルーチンとして実装され、モデルに組み込まれた。

解析モデルの外観を図 1 に、解析によって予測された損傷と、実験によって取得した損傷の比較を図 2 に示す。解析によって損傷の大きさを精度良く予測できていることがわかる。




図1 CFRP に対する低速衝撃シミュレーションモデルの外観




図2 シミュレーションによって予測された損傷と実験によって観測された損傷の比較

● 成果の公表

● 口頭発表

- 1) Akinori Yoshimura, Masaya Ebina, Kenichi Sakaue, Anthony M. Waas, 'High Fidelity Simulation of Low Velocity Impact Behavior of CFRP Laminate', 32nd American Society for Composites Technical Conference, Oct. 2017, Purdue University, IN, USA
- 2) Masaya Ebina, Akinori Yoshimura, Kenichi Sakaue, Yuichiro Aoki, 'High Fidelity Simulation of Low Velocity Impact Behavior of CFRP Laminate', 33rd American Society for Composites Technical Conference, Sep. 2018, Seattle, WA, USA (予定)

● JSS2 利用状況

● 計算情報

プロセス並列手法	MPI
スレッド並列手法	N/A
プロセス並列数	12 - 120
1 ケースあたりの経過時間	340.00 時間

● 利用量

総資源に占める利用割合※1 (%) : 0.03

内訳

計算資源		
計算システム名	コア時間(コア・h)	資源の利用割合※2 (%)
SORA-MA	0.00	0.00
SORA-PP	35,294.26	0.44
SORA-LM	751.30	0.00
SORA-TPP	0.00	0.00

ファイルシステム資源		
ファイルシステム名	ストレージ割当量(GiB)	資源の利用割合※2 (%)
/home	036.56	0.03
/data	365.58	0.01
/ltmp	7,486.98	0.56

アーカイバ資源		
アーカイバシステム名	利用量(TiB)	資源の利用割合※2 (%)
J-SPACE	0.00	0.00

※1 総資源に占める利用割合 : 3 つの資源(計算, ファイルシステム, アーカイバ)の利用割合の加重平均

※2 資源の利用割合 : 対象資源一年間の総利用量に対する利用割合